

GLOBALFIX



Adhesivo para todo tipo de piezas cerámicas.

Flexible



Presentación

GLOBALFIX es un adhesivo en polvo monocomponente con gran flexibilidad, con tiempo abierto aumentado y deslizamiento vertical nulo ideado para el pegado de todo tipo de piezas cerámicas y mosaico vítreo. Especialmente indicado para el pegado de: Gres - Gres porcelánico - Mosaico vítreo - Revestimientos porosos -Barro cocida - Piedra natural y artificial - Azulejo sobre azulejo.

Soportes adecuados

Placas , soleras y revoques de cemento, soleras de hormigón fraguado, cemento vibrado o bujardado, cemento celular, paredes de ladrillo o piedra natural, placas y suelos radiantes, pavimentos existentes en cerámica esmaltada, gres porcelánico, terrazo y piedra natural, soportes situados en locales industriales o sometidos a un tráfico intenso (centros comerciales) y paneles de corcho, poliuretano expandido y cartón-yeso (libre de polvo) siempre que estén fijados solidamente. Para pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores. Apto para fachadas y piscinas. Este producto es LABOR DE ESPECIALISTAS.

Características Técnicas

Aspecto	Polvo blanco o gris	Prestaciones Finales	
Agua mezcla	± 27% (±6.75 lt saco de 25 kg de blanco)	Adhesión inicial después de 28 días	>2 N/mm ²
	± 26% (±6.50 lt saco de 25 kg de gris)	Adhesión después acción del calor	>2 N/mm ²
Densidad polvo	± 1.3 kg /dm ³	Adhesión después inmersión en agua	>1 N/mm ²
Antidescuelgue	Sí	Adhesión después de ciclos hielo-deshielo	>1 N/mm ²
Temperatura aplicación*	Entre +5 y +30°C	Resistencia a los álcalis	óptima
Tiempo abierto*	> 40 min	Resistencia a los aceites	óptima
Tiempo en recipiente*	2 h	Resistencia los disolventes	óptima
Transitabilidad*	± 24 h	Temperatura de servicio	de -30 °C a + 90 °C
Toxicidad/Inflamabilidad	No	Deformabilidad	Clasificación: S1
Consumo	± 1.3 kg por mm y m ²	* Valores obtenidos a 23°C y 50% H.R	
Envasado	Sacos 25 kg		
Conservación	1 año en saco cerrado y lugar seco		

Campo de Aplicación y soportes

- Revestimientos y pavimentos cerámicos en interiores y exteriores. Apto para fachadas hasta piezas de 40 x 40, para formatos superiores utilizar **SPECIALFIX**.
- En muros, el peso de las piezas no debe ser $\geq 1 \text{ N/mm}^2$.
- En Suelos con Calefacción, hay que interrumpirla durante la aplicación y en los siete días siguientes.
- No aplicarla sobre madera, ni superficies metálicas, goma, PVC y linoleum.
- Sobre pavimentos o revestimientos muy absorbentes es conveniente tratarlo con **AGMA-CH** (primer)

Soporte	Adhesivo	Superficie de la pieza	LLana dentada	Encolado (Simple / Doble)	Consumo
Fino y Regular	GLOBALFIX	Mosaicos hasta 10 x 10	U4	SE	±2 kg
		Hasta 20x20	U6	SE	±4 kg
		Hasta 30x30	U8	SE	±5 kg
		Más de 30 x 30	U10-U12	DE	±6 kg
Irregular	GLOBALFIX	Mosaicos hasta 10 x 10	U4	SE	± 3 kg
		Hasta 20x20	U6	SE	± 5 kg
		Hasta 30x30	U8	SE	± 6 kg
		Más de 30 x 30	U10-U12	DE	± 7 kg

Normas de Aplicación

Estado y Preparación del soporte

- Los soportes deben estar sanos, secos, sin polvo, exentos de pintura, grasa, cal, ceras y todo aquello que pueda perjudicar la adhesión.
- La planeidad del soporte no debe presentar desviaciones superiores a 3 mm. Comprobados mediante regla de 2 m. En caso de planeidad irregular reparar el soporte con mortero autonivelante **LEVELAND**.
- Los soportes con baja consistencia superficial disgregables en sus primeros mm de espesor deben consolidarse con **DISPLEX FIJADOR**.
- Los soportes muy secos o porosos y en climas calurosos o viento, aconsejamos humedecer ligeramente el soporte. En casos extremos aplicar una base de impresión. **AGMA-CH.** (Ver Ficha Técnica)
- La temperatura del soporte y aplicación deben estar entre 5 ° y 30 ° C.
- Las condiciones meteorológicas del soporte pueden variar de forma significativa el tiempo abierto de preparación del adhesivo **GLOBALFIX**.
- Mezclar el adhesivo con agua limpia, $\pm 6.75\text{lt.}$ por saco de 25 kg de color blanco y $\pm 6.50\text{lt}$ por saco de 25 kg de color gris.
- Amasar con batidora eléctrica de bajas revoluciones (~500rpm) hasta obtener una masa homogénea.
- Dejarlo reposar unos 5 min. Y reamasar antes de la aplicación.

Colocación del adhesivo

- GLOBALFIX** se aplica con una llana dentada adecuada en función del formato y características del reverso de la baldosa.
- Para una buena adherencia aplicar una primera capa fina sobre el soporte con la parte lisa de la llana y ajustar después el espesor adecuado con la parte dentada en relación al tipo y formato de la baldosa.
- Employar la técnica de doble encolado en caso de aplicación en exteriores, formato > 900 cm², pavimento con tránsito o sujetos a cargas pesadas y piscinas.

Colocación de la baldosa

- Mojar y lavar las baldosas con agua limpia, sólo en el caso que el dorso esté muy polvoriento.
- Tiempo aproximado de la mezcla (pot-life): 2 Horas
- Colocar y aplastar las baldosas para romper el surco y facilitar el pegado. Cada cierto tiempo comprobar la pegajosidad de la pasta. En caso de formación de película superficial repeinar con la llana el material y continuar trabajando.
- Nunca mojar el adhesivo cuando forma película ya que el agua forma un velo antiadhesivo.
- Los recubrimientos colocados no deben exponerse a lluvia o a lavados en 24 horas y deben protegerse de hielo y sol intenso entre 5-7 días.
- Mantener las distancias entre baldosas con crucetas.

Rejuntado y sellado

- Tras 24 h en pavimentos y después de 6 horas en revestimientos.
- Respetar juntas de dilatación, contracción, fraccionamiento y perimetrales.
- Las juntas entre plaquetas son obligatorias y se recomienda una distancia mínima de 2 mm. En fachadas la distancia recomendada mínima es de 4 mm.

Limpieza

- Las manchas de restos calcáreos sobre piezas cerámicas pueden ser eliminadas con **DETER-CAL**. (Ver Ficha Técnica)
- Limpiar las herramientas con abundante agua antes de que la pasta esté totalmente seca.

Puesta en servicio

- Las superficies y pavimentos pueden ser puestas en servicio en 14 días. Transitable en 24 horas.
- Las superficies pueden ser pulidas tras 14 días.
- Los depósitos y piscinas se pueden llenar después de 21 días.

NOTA: Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros tests de laboratorio. Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto.