

mortero **TRIX**

Serie C
Tipo: MT

GAMA ALTA

Mortero tixotrópico de reparación

- Reparación de hormigón y mortero (capa de 5 a 20 m/m).
- Regulación de superficies previa a la pintura o revestimiento.

DEFINICIÓN

Mortero técnico de reparación, monocomponente, modificado, tixotrópico, y sin retracción, presentado en forma de polvo, y listo para ser usado con la simple adición de agua.

Características Técnicas:

En polvo:

Densidad aparente: 1,19 g/cm³

Cenizas a 450° C.: 96,79%

Endurecido (test a los 28 días):

- Densidad: 1,65g/ dm³

- Paso de agua: ninguno

- Resistencia flexotracción: 8 N/mm²

- Resistencia compresión: 45 N/mm²

- Módulo elasticidad dinámica: 28000 N/mm²

- Permeabilidad vapor agua: 0,5(gr/m²h.m.Hg)

- Absorción por capilaridad: 1,6 kg/m²

- Resistencia al fuego: M.O.

- Adherencia: 1,6 N/mm²

- Fraguado: 2 h. 15'

- Fácil aplicación en vertical y horizontal

- Exento de cloruros

Consumo:

Orientativo: 1,4 k/m² y m/m espesor.

Espesor:

1 cmt. a 4 cmt. (2 capas)

Herramientas:

- Llana metálica.

- Llana de esponja dura.

- Mezclador mecánico a 500 r.p.m.

Composición:

- Cemento gris ó blanco.

- Cargas minerales.

- Resinas.

- Correctores.

- Adyuvantes.

Color:

- Gris.

Envasado:

Sacos de 25 kg.

Palets de 1250 kg.

Conservación:

1 año en saco cerrado y al abrigo de la humedad y lluvia.



NORMAS GENERALES DE APLICACION

AGUA DE ADICION

De 5 a 5.5 lts. por saco de 25 kgs. (20 a 22%), y agitación mecánica a 500 r.p.m. durante \pm 3 minutos y dejando reposar unos 5 minutos.

TIEMPO DE UTILIZACION DE LA PASTA

Dependiendo de la temperatura y grado higrométrico, alrededor de 2 horas.

USOS

- Regulación de superficies de hormigón y morteros.
- Reparaciones puntuales en hormigón y morteros. Tanto en superficies horizontales como verticales y techos.
- Regulación de superficies previas a la aplicación de pinturas y revestimientos

RECOMENDACIONES

- Se debe aplicar entre 5° C y 30° C.
- En paredes recalentadas o muy absorbentes, mojarlas previamente.
- No aplicar con vientos secos.
- No aplicar bajo riesgo de lluvia fuerte.
- No aplicar sobre yeso.
- Los soportes deben estar limpios de polvo, grasa, pinturas viejas.
- Sobre hormigones, evitar restos de productos de desencofrado (lavarlos).

Distribuido por:

**LOS MORTEROS TECNICOS SON
LABOR DE ESPECIALISTAS**

NOTA: Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros tests de laboratorio.-
Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto.
BCP.S.L. se reserva el derecho a realizar cambios en los datos relacionados, siempre que lo considere oportuno, sin previo aviso.