

EMPRESA ASOCIADA A:

**Displex** ®**491/325**TIPO SP-325
SERIE D**FICHA TÉCNICA****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El **Displex 325** es un Látex sintético para aditivar adhesivos a base de cemento, morteros premezclados para soleras o morteros de reparación, sustituyendo total o parcialmente al agua de mezcla. Adecuado para realizar puentes de unión.

USO PROFESIONAL.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Encolado en interiores y exteriores de todo tipo de baldosas de cerámica (bicocción, monococión, gres, klinkler, terracota, mosaico vítreo, gres porcelánico)

USOS DEL DISPLEX 491/325

Adecuado para la colocación de: azulejos de cerámica de bicocción, monococción, barro cocido, gres porcelánico, mosaico vítreo, klinker y todo tipo de mármol, piedra natural y artificial de cualquier formato, siempre que sus dimensiones sean estables, paneles aislantes, corcho, etc.

SOPORTES ADECUADOS: placas, soleras y revoques de cemento, soleras de hormigón fraguado, cemento celular, suelos radiantes, azulejo sobre azulejo, soportes sujetos a tráfico intenso y cámaras frigoríficas.

Pavimentos y revestimientos. Interiores y exteriores.

AVISOS IMPORTANTES

Displex 325 no debe usarse en los siguientes casos:

Para la colocación de mármoles o piedras naturales sujetas a eflorescencias o manchas por humedad

Para la colocación en depósitos, piscinas o cámaras frigoríficas que necesiten una rápida utilización

Para la colocación sobre superficies metálicas, goma, PVC, linóleo

PREPARACION DE LA MEZCLA

Las proporciones de la mezcla se determinan por el grado de elasticidad que se necesites el adhesivo.

Se utilizará, **Displex 325** sustituyendo totalmente al agua cuando se necesite un adhesivo altamente deformable (clase S2 según EN 12002) por ejemplo, para soportes sometidos a fuertes variaciones dimensionales como estructuras con menos de 6 meses de maduración, para baldosas o piezas de gran formato (superior a 900 cm²) o sometidos a grades choques térmicos, etc

Se podrá usar al 50 % en concentración (mezclado 1:1 con agua) cuando se necesite un adhesivo cementoso deformable (clase S1 según EN 12002), por ejemplo para soportes moderadamente inestables, para estructuras suficientemente curadas, para revestimientos de formato reducido (mosaicos, trencadis)

Verter el polvo en el líquido mezclando la pasta con un agitador a bajo número de revoluciones, hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Dejar reposar la mezcla unos minutos y después re remover ligeramente, se puede proceder a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Blanco lechoso
Toxicidad:	No (EEC 88/379)
Proporción de uso:	Ejemplo de composición: 25 cemento 75 árido ± 23 % Displex 325 (Puro ó diluido al 50% con agua)
Temperatura de uso:	De +5° C a +30 ° C
Resistencia térmica:	Una vez aplicado de -30° C a + 80 ° C

PRESENTACION

Envases de 16 kgs / 25 Kg. Pallets de 33 garrafas. 462 Envases x 1 20 " CONT.

TRANSITABILIDAD

Los pavimentos son transitables tras 24-36 horas.

RENDIMIENTO

Dependiendo del agua de adición al producto a mejorar y grado de dilución.

ALMACENAJE

Prevenir su almacenaje a temperaturas extremas. (de 0° C a 40° C). Tiempo de conservación de 18 meses.

NOTA: Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros tests de laboratorio.-
Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto.
B.C.P., S.L.. se reserva el derecho a realizar cambios en los datos relacionados, siempre que lo considere oportuno, sin previo aviso.