

EMPRESA ASOCIADA A:



## **Gemplex - Paint Pinturas**

### **PINTURA EN POLVO - CEMENTOSA**

Tipo: SP-320-P

SP-320 -F

#### **FICHA TÉCNICA**

##### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

La pintura **GEMPLEX PAINT** en polvo se dispersa fácilmente en agua +\_ 70% con agitación adecuada, formando una pintura de aspecto suave y carente de grumos,

La pintura ofrece dos versiones, la Sp320 y la Sp-320 Fungicida, Acabado fungicida. Se emplea para evitar el crecimiento o para matar los hongos y mohos.

##### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

La pintura tiene las siguientes características técnicas:

Pigmento :	Resistentes ( exterior e interior)
Vehículo orgánico:	Copolímeros acrílico y vinílicos. (RD)
Tiempo de uso:	De +-20 horas dependiendo de la temperatura.
Viscosidad :	Durante 3 horas después de su fabricación entre 8000-12000 mPa.s.
Transpiración:	Permite el paso de vapor de agua, permitiendo respirar al soporte.
Aspecto superficial:	Semi-mate.
Lavabilidad :	Después de 28 días de secado a temperatura ambiente, más de 100 ciclos.

#### **Building Coating Products**

C/ Isla Cabrera, 36 , Entresuelo  
46026 VALENCIA.

TLF 969 100 100 // email: info@bcofabrica.com

## APLICACIÓN

- Herramientas : Rodillo de fibra corta , pistola, brocha plana (paletina)
- Dilución : Añadir del 70 al 100 % de agua al producto.
- Mecánicamente: (Grandes cantidades) removiéndolo con una agitación mecánica a 500 RPM durante 5 minutos, esperar un poco, volver a agitar unos minutos.
- Manualmente: (Pequeñas cantidades) añadir del 70 al 100% de agua al producto removiéndolo con una batidora domestica durante 5 minutos, esperar un poco y volver a remover
- Rendimiento : De 5-7 m<sup>2</sup>/kg., por mano según porosidad del soporte.
- Secado : Al tacto en aproximadamente 1 hora, aunque la resistencia completa solo se consigue a los 28 días.
- Repintado : según la temperatura conviene esperar de 3 a 4horas .

Envasado: Sacos de 25 kg. Pallets de 1250 kg

## **SUPERFICIES DE APLICACIÓN**

Cualquier superficie de albañilería, sirviendo como sellador la misma pintura diluida con 30% a 40% de agua adicional.

Nota: BCP., se reserva el derecho, si lo considera necesario, a variar algún dato sin previo aviso

---

### **Building Coating Products**

C/ Isla Cabrera, 36 , Entresuelo  
46026 VALENCIA.

TLF 969 100 100 // email: info@bcofabrica.com