

Gemplex - Paint Pinturas

**PINTURA PLÁSTICA SUPERMATE LAVABLE
INTERIOR Y EXTERIOR**

**Tipo: SP- 8
SERIE D**

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura plástica de fácil aplicación. Inodora, ininflamable, súpermate y lavable para uso interior y exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pigmento:	Bióxido de titanio rutilo y otros pigmentos extendedores micronizados.
Vehículo:	Copolímeros acrílico.
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVF15.000 \pm 3.000 mPa-s
Estabilidad de almacenaje:	Correcta .
Resistencia al frío:	- 5 °C .
Temperatura mínima de formación de film:	+ 5°C .
Lavabilidad:	A los 15 días. Se puede considerar inalterable, resistiendo perfectamente más de 100 ciclos o pasadas.
Transpiración:	Permite el paso de la humedad en forma de vapor, pudiendo de este modo respirar el soporte.
Resistente a la polución y atmósferas salinas.	
Gran resistencia a la hidrólisis (incluso con cementos frescos).	
Resistencia a las radiaciones ultravioletas.	
Brillo:	Mate
Color:	Blanco Nieve.
Toxicidad:	No contiene ningún producto de reconocida toxicidad.
Dureza Perzod:	74"
Densidad:	1,7 \pm 0,1 gramos/C.C.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola aerográfica o airless.
Dilución:	Como imprimación: Puede diluirse con agua hasta un 20% en volumen (\pm 4.5lt por envase de 16lt (25kg)) o utilizar AGMA CH-SP370 Como acabado: Puede diluirse como máximo hasta un 10% en volumen (\pm 1.5lt de agua por envase de 16lt (25kg))
Rendimiento:	10-15 m ² /lt. y por mano. (según porosidad del soporte).
Secado:	1 hora .
Repintado:	Esperar, según temperatura, un mínimo de 3 a 4 horas .

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Cualquier superficie interior o exterior de albañilería, tales como cemento, yeso, cal, ladrillo, piedra, etc.

EXISTENCIAS

Disponible en envases de 16L (25 kgs.) y palet de 900 kgs.
Puede suministrarse en colores Ral y gama GM6 bajo pedido mínimo de 900 kgs .

Nota: **BCP S.L.** se reserva el derecho, si lo considera necesario, a variar algún dato sin previo aviso.