

EMPRESA ASOCIADA A:

**mortero MR-N**Tipo: MT-A  
Serie C**GAMA ALTA**

# Mortero de reparación “Sin retracción” normal

- Reparación de hormigón y mortero.
- Regulación de superficies.
- Capa fina

## DEFINICIÓN

Mortero de reparación modificado, presentado en forma de polvo y listo para ser utilizado con la sola adición de agua.

### Características Técnicas:

**En polvo:**

Densidad aparente: 1,4 g/cm<sup>3p</sup>  
Cenizas a 450° C.: 98,9%

**Endurecido (test a los 28 días):**

- Densidad: 1,65g/ dm<sup>3</sup>
- Paso de agua: ninguno
- Resistencia flexotracción: 10 N/mm<sup>2</sup>
- Resistencia compresión: 30 N/mm<sup>2</sup>
- Módulo elasticidad dinámica: 18000 N/mm<sup>2</sup>
- Permeabilidad vapor agua: 0,5(gr/m<sup>2</sup>h.m.Hg)
- Absorción por capilaridad: 1,6 kg/m<sup>2</sup>
- Resistencia al fuego: M.O.
- Adherencia: 1,6 N/mm<sup>2</sup>
- Fraguado: 3 h. 20'
- Fácil aplicación
- Exento de cloruros

**Consumo:**

Orientativo: 1,4 k/m<sup>2</sup> y m/m espesor.

**Espesor:**

Mínimo de 1 a 3 m/m

**Herramientas:**

- Llana metálica.
- Llana de esponja dura.
- Mezclador mecánico a 500 r.p.m.

**Composición:**

- Cemento gris.
- Cargas inorgánicas.  
(finas de 0 – 0,3 m/m)
- Resinas.
- Correctores.
- Adyuvantes.

**Color:**

- Gris.

**Envasado:**

Sacos de 25 Kg.  
Palets de 1250 Kg.

**Conservación:**

1 año en saco cerrado y al abrigo de la humedad y lluvia.

**Building Coating Products, S.L**

C / Isla Cabrera, Nº 36, Entresuelo. 46026 VALENCIA.

Tlf. 969 100 100 y fax: 969 10 2000

Email: info@bcpfabrica.com

## NORMAS GENERALES DE APLICACION

### AGUA DE ADICION

Aprox 5 lts. por saco de 25 Kg. ( $\pm 21\%$ ), y agitación mecánica a 500 r.p.m. durante  $\pm 3$  minutos y dejando reposar unos 5 minutos.

### TIEMPO DE UTILIZACION DE LA PASTA

Dependiendo de la temperatura y grado higrométrico, alrededor de 2 horas.

### USOS

- Regulación de superficies de hormigón y morteros.
- Reparaciones puntuales en hormigón y morteros. Tanto en superficies horizontales como verticales y techos.
- Regulación de superficies previas a la aplicación de pinturas y revestimientos

### RECOMENDACIONES

- Se debe aplicar entre  $5^{\circ}\text{C}$  y  $30^{\circ}\text{C}$ .
- En paredes recalentadas o muy absorbentes, mojarlas previamente.
- No aplicar con vientos secos.
- No aplicar bajo riesgo de lluvia fuerte.
- No aplicar sobre yeso.
- Los soportes deben estar limpios de polvo, grasa, pinturas viejas.
- Sobre hormigones, evitar restos de productos de desencofrado (lavarlos).

### LIMPIEZA

Las herramientas se limpiarán con abundante agua inmediatamente después de uso.

Distribuido por:

**LOS MORTEROS TECNICOS SON  
LABOR DE ESPECIALISTAS**

**NOTA:** Los Consejos están dados de buena fe y están basados en los resultados obtenidos de una larga experiencia, y de nuestros tests de laboratorio.-  
Como las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control, ninguna responsabilidad puede ser aceptada por nuestra parte por una incorrecta utilización de nuestro producto.  
B.C.P., S.L. se reserva el derecho a realizar cambios en los datos relacionados, siempre que lo considere oportuno, sin previo aviso.