

EMPRESA ASOCIADA A:

**CIDEX SIL 0179****Tipo:SP-0179 F
SERIE H****DESCRIPCIÓN**

El CIDEX-SIL 0179, es una emulsión hidro-repelente, lista para uso, de poros abiertos, secante por medios físicos, insaponificable y destinada a la protección de fachadas contra la humedad.

Este sistema hidro-fugante respeta el medio ambiente, ya que esta compuesto en fase acuosa.

Una vez secado sobre el soporte, el CIDEX.SIL 0179, rechaza el agua dejando respirar el muro.

Constituye una buena solución al problema de la humedad en la construcción, sobretudo cuando se trata de monumentos artísticos (catedrales, estatuas, etc...) conservando su aspecto natural.

CARACTERISTICAS

El CIDEX-SIL 0179, permite realizar una impregnación que limita, de una forma durable, la penetración de las aguas pluviales en los muros sin oponerse a su respiración.

El CIDEX-SIL 0179, se ha formulado para obtener las siguientes ventajas adicionales:

- Fuerte resistencia a la penetración del agua por capilaridad.
- Gran polivalencia permitiendo su uso en los principales soportes minerales.
- Muy buena permeabilidad al vapor de agua.
- Baja modificación de la porosidad natural de los materiales y de su aspecto.

EMPLEO

El CIDEX-SIL 0179, esta preparado al uso.

Su vida puede alcanzar los 12 meses en envase cerrado y temperatura entre 2° C y 30° C.

PREPARACION DE LOS SOPORTES

Su aplicación es valida sobre superficies verticales o muy inclinadas.

Los soportes deben estar:

a) Secos.

Después de una lluvia, esperar al menos 24 horas o en caso de limpieza de la fachada con agua a presión esperar tres días (si el tiempo es seco).

b) Sanos.

- Eliminar por cepillado los elementos de débil adherencia (soportes que se desmenuzan, polvorientos o encostrados).
- Colmatar las fisuras superiores a 0,3 Mm.
- Limpiar las superficies manchadas.

BUILDING COATING PRODUCTS.

C/ Isla Cabrera,36, entresuelo

46026 – VALENCIA (SPAIN)

Tel (34) 969 100 100 Fax (34) 969 10 2000

e-mail: info@bcpfabrica.com

APLICACIÓN

Por pintado: Con brocha plana sobre superficies muy rugosas o con rodillo sobretodo para pequeñas superficies.

Por pulverización: Con pulverización sin aire o con pistola airless con boquilla a presión variable.

Observaciones: Sea cual sea el método de aplicación elegido, es necesario aplicar hasta el rechazo del soporte sin insistir, el aspecto brillante inicial no debe persistir.

En la mayoría de los casos, será suficiente una sola aplicación para lograr el efecto deseado.

CONSUMO

Las características de hidrofugación de los materiales tratados no serán las óptimas si no se aplica la cantidad adecuada de CIDEX-SIL 0179.

Generalmente con un litro de CIDEX-SIL 0179 se pueden tratar unos 3 m² de superficie, dependiendo esencialmente de la naturaleza del soporte y de su capacidad de absorción.

La utilización del CIDEX- SIL 0179 sobre soportes densos (mármol. Granito), se aconseja una prueba previa con el fin de poder diluir adicionalmente con agua el CIDEX-SIL 0179.

ENVASADO

Envases de 25 Litros.